

SAKRET FL 860

מידא אסמנטית מניסטה

النوع
C30- F7
اللون
رمادي
نوع الرزمة ووزنها
كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في الصفيحة (مشتاح)
84



المعايير والاعتمادات

יפי במתطلبات המעيار الإسرائيلي رقم 5449 للمידא
יפי במתطلبات המעيار EN 13813

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- مناسب كطبقة أساس لتركيب الكراميك، البورسلان والشايش.
- مناسب للاستخدام تحت الموكيت، أرضيات الخشب و C.V.P.
- مناسب للاستخدام في المباني العامة والصناعية، المكاتب، الفنادق والشقق السكنية (البيوت).
- سريع التصلب (يجف بسرعة)، يمكن المشي/ الدوس عليه بعد حوالي 4 ساعات.
- مناسب للاستخدام مع أنظمة التدفئة تحت الأرضية.
- السُمك المطلوب للعمل 40-5 ملم.
- للاستعمال الداخلي.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط.

تركيبة المادة

مواد אסמנטית، חבייבא באחجام מختلفة، אסמאג ומضافא מميזה.

حجم الاستهلاك العادي

حوالي 17-كغم/ لكل مربع بسُمك 10 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

الأرضية والخلفية

باطون، بلاط قديم، بلاط البورسلان

معطيات فنية

حوالي 30 دقيقة	مدة قابليته للاستعمال اثناء العمل
أكبر من - 15 ميغا باسكال	قوة الصمود تحت الضغط بعد 24 ساعة
أكبر من - 30 ميغا باسكال	قوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوم
أكبر من - 7.0 ميغا باسكال	قوة الصمود تحت الطي بعد 28 يوم
أكبر من - 1.5 ميغا باسكال	قوة الالتصاق عند الشد بعد 28 يوم
بعد حوالي 4 ساعات	يمكن الدوس عليه

يمكن تغطيته (تبليط)

بعد 24 ساعة	بسُمك حتى 20 ملم
بعد 48 ساعة	بسُمك أكثر من 20 ملم

* البيانات تعتمد على شروط مختبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50\% \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

التحضير

- قبل بدء العمل في "SAKRET FL 860"، يجب إغلاق الفتحات لمنع الأضرار الناجمة عن الطقس مثل الرياح القوية والشمس.
- قبل التطبيق، يجب تنظيف البنية التحتية لإزالة الغبار والأملاح والزيت وأي عوامل أخرى قد تسبب فشلاً في التنفيذ.
- يجب وضع أشرطة إسفنجية حول محيط الغرفة حتى الارتفاع المطلوب.
- يجب دهن برايمير من نوع "SAKRET PR 004" على البنية التحتية الباطون، برايمير من نوع "SAKRET PR 005" على البنية التحتية من البلاط القديم / بلاط البورسلان، بكمية تتراوح بين 150-200 جرام/متر مربع.
- يجب الانتظار حتى تجف طبقة البرايمير لمدة 1-2 ساعة تقريباً، حسب الظروف الجوية (وفي موعد أقصاه 24 ساعة) قبل العمل في "SAKRET FL 860".

تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 5.5 لتر من الماء النظيف في وعاء مناسب وخال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- بعد الانتظار لمدة 5- دقائق يجب خلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.
- بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى إمكانية عمل ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة الاستعمال والتطبيق

- يجب صب المادة ونشرها باستخدام مسّاحة أو أداة مناسبة أخرى.
- يجب هز المادة باستخدام أدوات مناسبة لإخراج فقاعات الهواء وتسوية السطح وضبط مستواه.
- يجب تنفيذ الأعمال في المنطقة المحددة في طبقة واحدة، حتى الوصول إلى الارتفاع المطلوب.
- عند التطبيق في مساحات كبيرة وبين الغرف، يجب إجراء وصلات/فواصل تمدد، وملؤها بمادة مرنة من نوع "SAKRET SE963" (مانع تسرب سيليكوني مرن).
- سُمْك الطبقة 40-5 ملم.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للدهن: 5-35 درجة مئوية.
- قبل إجراء أعمال التبليط أو التغطية، يجب إزالة الغبار و/أو الأوساخ من الأرضية.
- "SAKRET FL 860" غير مناسب كطبقة نهائية بدون تغطية.
- يجب المتابعة في المرحلة التالية في نظام التبليط:
- - بسماكة تصل إلى 20 ملم، يوماً بعد انتهاء التبليط
- - بسماكة تزيد عن 20 ملم، 48 ساعة بعد انتهاء التبليط
- مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- لا يجوز استعمال هذا المنتج على نظام يحتوي على منتجات جبصين دون الحصول على استشارة من ممثل الشركة.
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الالتزام والعمل وفقاً لمتطلبات المعايير ذات الصلة.
- قبل البدء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.

بما أن المادة هي مادة قلووية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال ملامسة الجلد والعيون يجب غسل الموضع فوراً بالماء الجاري.

تحذير
يُمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

الكفالة

تتخصص كفاءة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتابع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العبرية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العبرية فإن القول الفصل للغة الأصل، العبرية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العبرية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مسبقة ومتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

آخر تحديث: أغسطس 2026