



SAKRET PR 080

طبقة للربط ولمنع الصدأ والتآكل

اللون	
رمادي	
نوع الرزمة ووزنها	
كيس، 15 كغم	
عدد الأكياس في كل صندوق (مشتاج)	100



المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات EN1504 لمواد وأشغال ترميم الباطون
- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 118 للباطون.
- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 1877
- حاصل على علامة الجودة الخضراء.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لحماية قضبان الحديد، لأشغال ترميم الباطون
- طبقة بر AIMER فيأشغال ترميم الباطون
- للاستعمال في المباني المخصصة للترميم
- مناسب للجدران والأرضيات والأسقف
- يلتصق بشكل ممتاز بالباطون وال الحديد
- صمود عال في البيئة المائية
- يعيق التآكل
- يجب بسرعة
- للاستعمال الداخلي والخارجي
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط



تركيبة المادة

مواد اسمنتية، حبيبات بأحجام مختلفة، معيق صدأ، أصماع ومضادات ممizza،

الاستهلاك العادي

حوالي 1.15 كغم / للمتر المربع. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

معطيات فنية

حوالي 30 دقيقة	مدة قابلية للاستعمال للعمل
أكبر من 2.0 ميجا باسكال	قوة صمود الانصاف تحت الشد بعد 28 يوماً
أكبر من 45 ميجا باسكال	قوة الضغط بعد 28 يوماً
أقل من- 0.1%	محتوى الكلوريدات

البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50 \pm 5\%$ طريقة

الاستعمال

إعدادات

- يجب التأكد من قدرة الأرضية المطلوب معالجتها (الباطون) تتحمل قوة شد بحد أدنى بمقادير 1.5 ميجا بيكسل
- قبل استعمال "SAKRET CR 080" يجب تنظيف منطقة العمل وإزالة الغبار والأجزاء غير المتماسكة وإزالة أي شيء آخر من شأنه إفشال العمل

تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 5.0-4.5 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وحال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وحالية من الكلى.
- ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة يكون الدبق جاهز للاستعمال.

بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة الاستعمال

- يجب دهن "SAKRET CR 080" بواسطة فرشاة دهان على كامل قضبان الحديد وتعطيتها بالمادة بالكامل. سُمك الطبقة 2 ملمتر على الأقل.
- بعد مرور نصف ساعة ندهن طبقة أخرى على جميع القضبان في المنطقة المطلوب معالجتها ونعطيها بالكامل.

ملاحظة:

الطبقة الثانية من مادة "SAKRET CR 080" هي عبارة عن طبقة برايم للمرحلة القادمة من ترميم الباطون. بعد 15 دقيقة من دهن الطبقة يجب تعبئة المنطقة المُعالجة فوقها بمادة من نوع "SAKRET CR 082" أو "SAKRET CR 085" (بحسب القوة المطلوبة).

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعوتها الأصلية وفي الظروف الموصي بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- للاستعمال في المباني التي تصلح لترميم الباطون
- "للبطة الأولى SAKRET CR 080" في العمل الذي يشمل "SAKRET CR 082" و "SAKRET CR 088" أو "SAKRET CR 085"
- يجب العمل بحسب مواصفات تيرموكير لترميم الباطون
- لا يجوز دهن المادة في مكان يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

تحذير

يُمنع منعاً باتاً تلامس و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاریخ التحديث: 2025/07