

## SAKRET SE 082

حشوة اسمنتية لترميم الباطون R3

اللون

نوع الرزمة ووزنها

كيس، 25 كغم

عدد الأكياس في كل صندوق (مشتاج)

84



### المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات EN1504 لمواد وأجهزة ترميم الباطون
- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 118 للباطون.
- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 1877
- حاصل على علامة الجودة الخضراء. المنتج
- خضع لعملية تحليل دورة الحياة (LCA).
- يحمل التصريح البيئي EPD.

### الخصائص والاستعمالات الأساسية

- للاستعمال في المباني المخصصة للترميم
- مناسب للجدران والأرضيات والأسقف
- لا ينكمش
- يعيق التآكل
- صمود عال في البيئة المائية
- سهل ومرح للاستعمال
- سُمك الطبقة 5-70 ملمتر
- للاستعمال الداخلي والخارجي.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861

البريد الإلكتروني [termokir@termokir.co.il](mailto:termokir@termokir.co.il) الموقع [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)

## تركيبة المادة

مواد اسمنتية، حبيبات بأحجام مختلفة، معيق تأكل، أصماع ومضافات مميزة.

### الاستهلاك العادي

1.6 كغم/ لكل متر مربع بسمك 1 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

### معطيات فنية

مدة قابلية للاستعمال للعمل	التصنيف	حوالي نصف ساعة
محتوى الكلوريدات	R3	أقل من 0.05%
قوة صمود الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوم	أكبر من 1.5 ميجا باسكال	أكبر من - 10 ميجا باسكال

### قوة الضغط

بعد يوم واحد	أكبر من - 10 ميجا باسكال
بعد 7 أيام	أكبر من - 20 ميجا باسكال
بعد 28 يوم	أكبر من - 30 ميجا باسكال
قوة الإنحناء	أكبر من - 4.0 ميجا باسكال
بعد 7 أيام	أكبر من - 5.0 ميجا باسكال
بعد 28 يوم	

البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة  $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ورطوبة نسبية  $50 \pm 5\%$

### طريقة الاستعمال

#### إعدادات

قبل استعمال "SAKRET CE 082" يجب تنظيف منطقة العمل وإزالة الغبار والأجزاء غير المتماسكة وإزالة أي شيء آخر من شأنه إفشال العمل

#### تحضير الخلطة:

- يجب سكب حوالي 5.0-4.5 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861

البريد الإلكتروني [termokir@termokir.co.il](mailto:termokir@termokir.co.il) الموقع [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)

بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

## طريقة الاستعمال

- يجب دهن "SAKRET CR 082" بواسطة أداة مناسبة بطبقة رقيقة ومرصوصة على قضبان الحديد وعلى الباطون بعد أن تكون قد دهنتنا مادة "SAKRET CR 080" على كل منطقة العمل.
- وبعد ذلك فوراً نضيف المزيد من المادة على أن يبلغ السمك المطلوب.
- بعد الجفاف جزئياً ("جاف للمس") يجب تمليس الطبقة بواسطة أداة مناسبة حتى الحصول على نسيج متجانس.
- سمك الطبقة 5-70 ملمتر.
- يمكن استعمال المنتج بالطريقة اليدوية المتعارف عليها أو باستخدام ماكينة طينة مناسبة.
- عند الحاجة، يجب ترك 3-2 ملم من سطح الجدار لطبقة التسطيب.

## الري (رش الماء)

من المفضل دهن الطبقة التالية في اليوم التالي. إذا لم يتم دهن الطبقة التالية خلال 24 ساعة، يجب رشها بالماء في اليوم التالي بعد دهن المادة ولمدة 3 أيام متتالية، 3 مرات في اليوم. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب البدء برش الماء في نفس يوم العمل.

## تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعيونها الأصلية وفي الظروف الموصي بها.
- يمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتقطيف: 5-35 درجة مئوية.
- للاستعمال في المباني التي تصلح لترميم الباطون
- "SAKRET CR 082" هي الطبقة الثانية في النظام الذي يشمل "SAKRET CR 080" و "SAKRET CR 088".
- يجب العمل بحسب مواصفات تيرموكير لترميم الباطون
- لا يجوز دهن المادة في مكان يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

## تحذير

يُمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.



## الكفاله

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية منفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

## ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861  
البريد الإلكتروني: [termokir@termokir.co.il](mailto:termokir@termokir.co.il) الموقع: [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)

תרМОКИР  
LICENSEE OF SAKRET