



SAKRET CR 085

حشو اسمنتية لترميم الباطون R4

| | |
|----------------------------------|----|
| اللون | |
| رمادي | |
| نوع الرزمه ووزنها | |
| كيس، 25 كغم | |
| عدد الأكياس في الصفيحة (المشتاح) | 84 |



المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات EN1504 لمواد وأشغال ترميم الباطون.
- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 1877.
- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 118 للباطون.
- يحمل بطاقة خضراء.
- المنتج خضع لعملية تحليل دورة الحياة (LCA).
- يحمل التصريح البيئي EPD.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لاستعمال في المباني المخصصة للترميم
- مناسب للجدران والأرضيات والأسقف
- لا ينكمش
- يعيق التآكل
- صمود عالٍ في البيئة المائية
- سهل ومرح للاستعمال
- سُمك الطبقة 70-10 ملمتر
- لاستعمال الداخلي والخارجي.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط



تيرموكير للصناعات (1980) مض، كيبوتس حور شيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني termokir@termokir.co.il الموقع www.termokir.co.il



تركيبية المادة

مواد إسمنتية، حبيبات بأحجام مختلفة، معيق تأكل، أصماع ومضادات ممizza.

الاستهلاك العادي

حوالي 1.7 كغم/ لكل متر مربع بسمك 1 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

معطيات فنية

| حوالي نصف ساعة | مدة قابلية للاستعمال للعمل |
|---------------------------|---|
| R4 | التصنيف |
| أقل من - 0.05% | محتوى الكلوريدات |
| أكبر من - 2.0 ميجا باسكال | قوة صمود الانصاق تحت الشد بعد 28 يوم قوة الضغط |
| أكبر من - 15 ميجا باسكال | بعد يوم واحد |
| أكبر من - 25 ميجا باسكال | بعد 7 أيام |
| أكبر من - 50 ميجا باسكال | بعد 28 يوم قدرة الإنحناء |
| أكبر من - 5.0 ميجا باسكال | بعد 7 أيام |
| أكبر من - 7.0 ميجا باسكال | بعد 28 يوم |

البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية 50% ± 5%

معطيات فنية

إعدادات

- قبل استعمال "SAKRET CR 085" يجب تنظيف منطقة العمل وإزالة الغبار والأجزاء غير المتماسكة وإزالة أي شيء آخر من شأنه إفشال العمل.
- تحضير الخلطة
- يجب سكب حوالي 4.5-4.25 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة الاستعمال

- يجب دهن "SAKRET CR 085" بواسطة أداة مناسبة بطبقة رقيقة ومرصوصة على قضبان الحديد وعلى الباطون بعد أن نكون قد دهنتنا مادة "SAKRET CR 080" على كل منطقة العمل.
- وبعد ذلك فوراً نضيف المزيد من المادة حتى نصل للسمك المطلوب.
- بعد الجافاف جزئياً ("جاف للمس") يجب تمليس الطبقة بواسطة أداة مناسبة حتى الحصول على نسيج أملس.
- سمك الطبقة 10-70 ملمتر
- يمكن استعمال المنتج بالطريقة اليدوية المتعارف عليها أو باستخدام ماكينة طينية مناسبة.
- عند الحاجة، يجب إبقاء 2-3 ملمتر من وجه الحائط لطبقة التمليس



الري (رش الماء)
من المفضل دهن الطبقة التالية في اليوم التالي. إذا لم يتم دهن الطبقة التالية خلال 24 ساعة، يجب رشها بالماء في اليوم التالي بعد دهن المادة ولمدة 3 أيام متتالية، 3 مرات في اليوم. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب الابتداء برش الماء في نفس يوم العمل.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- للاستعمال في المباني التي تصلح لترميم الباطون
- "SAKRET CR 085" هي الطبقة الثانية في منظومة الطبقات التي تشمل مواد "SAKRET CR "080" و "SAKRET CR "088"
- يجب العمل بحسب مواصفات تيرموكير لترميم الباطون
- لا يجوز دهن المادة في مكان يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بمحاسبة متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

تحذير

يمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تalamس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. تحفظ لأنفسنا حق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفضل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

