

## المواصفات الفنية للمنتج



## SAKRET CR 088

طبقة تمليس اسمنتية لترميم الباطون

اللون	رمادي فاتح
نوع الرزمة ووزنها	كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في الصفيحة	84



### المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات EN1504 لمواد وأشغال ترميم الباطون
- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 1877
- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 118 للباطون.
- حاصل على علامة الجودة الخضراء.

### الخصائص والاستعمالات الأساسية

- طبقة تمليس اسمنتية لأشغال ترميم الباطون
- للاستعمال في المباني المخصصة للترميم
- مناسب للجدران والأرضيات والأسقف
- لا يتقدّص
- يعيق التآكل
- صمود عالٍ في البيئة المائية
- سُمك الطبقة 5-1 ملمتر
- للاستعمال الداخلي والخارجي.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط

### تركيبة المادة

مواد اسمنتية، حبيبات بأحجام مختلفة، أصمام ومضادات ممizza.

### حجم الاستهلاك العادي

حوالي 1.5 كغم/لكل متر مربع بسمك 1 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.



ترموكير للصناعات (1980) مص، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861

البريد الإلكتروني [termokir@termokir.co.il](mailto:termokir@termokir.co.il) الموقع [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)



# المواصفات الفنية للمنتج

**CR 088**



## معطيات فنية

حوالي ساعة	مدة قابلية للاستعمال للعمل
أقل من-0.05%	محتوى الكلوريدات
أكبر من-1.0 ميجا باسكال	قوة صمود الانصاق تحت الشد بعد 28 يوم

\*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ورطوبة نسبية 50 ± 5%

## طريقة الاستعمال

### إعدادات

قبل استعمال "SAKRET CR 088" يجب تنظيف منطقة العمل وإزالة الغبار والأجزاء الغير متماسكة وإزالة أي شيء آخر من شأنه إفشال العمل

### تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 5.5-5.0 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وحال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
  - ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وحالية من الكتل.
  - ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
  - منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.
- بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

## طريقة الاستعمال

- يجب دهن طبقة مرصوصة على الأرضية بواسطة مالج أملس بالسُّمك المطلوب لتعطية السطح. بعد جفافها بشكل جزئي ("جافة للمس") يجب دهن طبقة أخرى وتمليس وجه السطح بواسطة اسفنجية مبللة ومالج أملس.
- سُمك طبقة المادة: 1 - 5 ملتر.
- يمكن دهن "SAKRET CR 088" بعد 7 أيام من انتهاء العمل.

## الري (رش الماء)

يجب البدء بالصقل في اليوم التالي بعد انتهاء العمل، بحيث نقوم برش الطبقة بالماء 3 مرات كل يوم لمدة 3 أيام متواصلة. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب البدء برش الماء في نفس يوم العمل.

## تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصي بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- لاستعمال في المباني التي تصلح لترميم الباطون
- "SAKRET CR 088" هي الطبقة الثانية في منظومة الطبقات التي تشمل مواد "SAKRET CR 080" و "SAKRET CR 085"
- يجب العمل بحسب مواصفات نيرموكير لترميم الباطون



تيرموكير للصناعات (1980) مرض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861

البريد الإلكتروني [termokir@termokir.co.il](mailto:termokir@termokir.co.il) الموقع [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)

# المواصفات الفنية للمنتج

CR 088



- لا يجوز دهن المادة في مكان يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل البدء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال ملامسة الجلد والعينين يجب غسل الموضع فوراً بالماء الجاري.

## تحذير

يُمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبس و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبس.

## الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلم أخرى قد تتلامس معها وتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحفظ لأنفسنا حق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

## ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتناع لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

