

SAKRET JF 070

مادة لتعبئة الفوائل بين ألواح الحجر

التصنيف

CG2WA

اللون

بحسب لوحة الألوان في تيرموكير.

نوع الرزمة ووزنها

كيس، 25 كغم

عدد الأكياس في الصفحة

84



المعايير والاعتمادات

- يفي بالمعيار الإسرائيلي رقم 1661.
- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 5566 للتثبيط.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لتعبئة الفوائل بين ألواح الحجر على الأرضيات.
- مناسب بشكل خاص للتثبيط بالأرضفة ومساحات تثبيط واسعة.
- مقاومة عالية للتأكل وامتصاص الماء قليل.
- للاستعمال الداخلي والخارجي.
- خلطة جاهزة للاستعمال.
- مادة ملائمة خصيصاً لمناخ الإسرائيلي.

تركيبة المادة

إسمنت، حبيبات (حصى) بأحجام مختلفة، أصماغ ومضافات مميزة.



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861

البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

الاستهلاك العادي

- حوالي 3 كغم لكل متر مربع. الحساب على أساس تبليط ألواح حجر بمقاس 35x60 سم، مع فاصل عرضه 10 ملم وعمق تعبئة 50 ملم.
- قد يتغير الاستهلاك بحسب عرض وعمق الفواصل والتعبئة الفعلية.
- هذا الحساب لا يشمل الكمية الزائدة من البويرة الناتجة خلال العمل.

الأرضية والخلفية

- يجب أن تكون أرضية العمل جافة ونظيفة وخالية من المخلفات ومن أي عوامل أخرى قد تسبب خلل في العمل.
- قبل تعبئة الفواصل يجب تنظيف أوجه وجوانب ألواح الحجر.
- يمكن استعمال "ترموكير GL 070" بعد مرور 7 أيام منذ انتهاء التبليط.

معطيات فنية

أكبر من- 0.5 ميجا باسكال	قوة الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوماً
أكبر من- 20 ميجا باسكال	فوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوماً
أكبر من- 4 ميجا باسكال	فوة الصمود تحت الطي بعد 28 يوماً
أقل من - 0.2%	انكماش
أقل من- 1000 ملمتر مكعب	مقاومة عالية للتآكل

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\pm 2^{\circ}$ ورطوبة نسبية 50%±5%.

طريقة الاستعمال

يمكن استعمال مادة "SAKRET GL 070" بطريقةين:
الطريقة 1: الطريقة "الجافة".

- يجب تعبئة الفواصل حتى مستوى سطح الأرضية.
- يجب إزالة الكمية الزائدة من البويرة باستخدام أداة مناسبة، دون المساس بمستوى ونعومة طبقة التعبئة.
- يجب رش الماء بلهف من الأسفل إلى الأعلى حتى يتم امتصاص الطبقة العلوية. بعد ذلك، تمليس المادة باستخدام أداة مناسبة.
- بعد الجفاف التام للطبقة العلوية، يمكن تنظيف الأرضية من بقايا المادة.

الطريقة 2: الطريقة "الرطبة" تحضير الخلطة

يجب سكب مياه نظيفة بكمية 4.5-5.0 لتر في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها بواسطة خلاط كهربائي إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من



الكلّ. ننطر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مره أخرى خلطة قصيرة. اعتباراً من هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة الاستعمال

- يجب تعبئة الفوائل بواسطة "مكحلة" أو أي أداة أخرى مناسبة، وإزالة بقايا المادة عن السطح قبل ان تجف (وهي طرية).
- يجب تنظيف المنطقة بواسطة إسفنج جافة بعد حوالي ساعة من جفاف المادة.

بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

تعليمات عامة

- يُفضل استخدام المادة من نفس سلسلة الإنتاج وبشكل متواصل على كامل الأرضية، لتقادي تفاوت في اللون.
- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة ٦ شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- لا يجوز دهن المادة في مبني يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- إذا حفّت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- المنطقة التي يتم دهنها بمادة "SAKRET GL 070" لا يجوز غسلها بالماء أو تعريضها للمطر لمدة ٥ ساعات على الأقل من انتهاء الدهن.
- يجوز المشي على الأرضية: بعد 24 ساعة من انتهاء العمل.
- قبل الاستخدام يجب تجريبها كعينة على مساحة صغيرة لرؤية ملامعتها وللتأكد من اللون المطلوب.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- قبل البدء بالعمل يجب دعوة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في موقع العمل.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لحماية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس، فيجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.



تحذير

يُمنع منعاً باتاً تلامس و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على جبصين.

الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة المنتج والمنظومة لاحتياجاته وملاءمتها لمنتجاته أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحثكم لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية منفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن المنتج من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي منتج، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

