

تيرموكير MO 020 (طين اسمنت للبناء)

طين اسمنت لتعطية/ لبناء الجدران

اللون	أبيض طبيعي/ رمادي/ رملي
الرزمة والوزن	كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في الصفيحة (المشتاح)	84



المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 1661 لتعبئة الفوائل.
- يجب إنجاز العمل بحسب متطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 2378، الجزء ٦ للتثبيط بطريقة "الحائط المزدوج".
- مادة مع بطاقة خضراء (صديقة للبيئة).
- المنتج خضع لعملية تحليل دورة الحياة (LCA).
- يحمل التصريح البيئي EPD.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لتغطية الجدران بالحجر الطبيعي والحجر الاصطناعي بطريقة "الثبت الرطب" (بالتركيب).
- لتنفيذ الزوايا الدائرية ("رولات") وتغطية الموسير بالباطون قبل عزل أرضيات الباطون.
- لتغطية الجدران بالحجر الطبيعي بطريقة "الحائط المزدوج" ("الطريقة القدسية").
- لبناء جدران بطبق اسمنتى أجوف مروي بأوتوكلا夫، بلوك بوميس.
- لبناء جدران بأحجار سيليكت بطريقة "الحائط المزدوج".
- يُستعمل لتعبئة الفوائل (كحلة، نوع CG2W).
- للاستعمال الداخلي والخارجي.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط.

تركيبة المادة

اسمنت، حبيبات بأحجام مختلفة، أصماع ومضادات ممizza.

حجم الاستهلاك العادي

حوالي 15 كغم / لكل متر مربع بسمك 10 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

معطيات فنية

حوالي ساعة	مدة قابلية للاستعمال اثناء العمل
أكثر من 1.0 ميجا باسكال	قوة الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوماً
أكثر من 20.0 ميجا باسكال	قوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوماً

البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50\% \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

يجب أن تكون حجارة البناء جافة ونظيفة وخالية من شوائب الزيت والغبار والأملام وأي عوامل أخرى قد تسبب خلل في العمل.

تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 5.0 لتر من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

على الرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج.

من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة التطبيق

تعطية بطريقة "الثبيت الرطب بالتركيب":

- يجب دهن المادة على الأرضية والشبكة بالكمية المرغوبة.
- يجب دهن طبقة رقيقة على ظهر الحجر.
- يجب تركيب الحجر على الشبكة والمادة وضغطه وتثبيته بواسطة عقفات وشاكوش مطاطي حتى الحصول على السُّمك المطلوب.
- سُمك الدهن: 15 - 50 ملمتر.

تغطية بطريقة "الحانط المزدوج":

- يجب وضع المادة على طرف الحجر العلوي بالكلمة المرغوبة.
- يجب تركيب الحجر التالي. يجب تثبيتها بواسطة شاکوش مطاطي إلى أن نحصل على السمك المطلوب.
- سمك الدهن: 5-15 ملمتر.

*لاستعمال ككحلة لتعبئة الفوائل: سمك طبقة اللصق 5-25 ملمتر.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 6 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
- لا يجوز دهن المادة في مبني يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- لا يجوز تغطية/بناء قطع بلاط لا تفي بمتطلبات المعايير المناسبة، بما فيها المعيار الإسرائيلي رقم 2378، القسم 1.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (فاسدبة) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال ملامسة الجلد والعينين يجب غسل الموضع فوراً بالماء الجاري.

تحذير

لا يجوز بتاتاً خلط المادة مع جبصين وأو مواد تحتوي على جبصين، وذلك لمنع الخل بعد دهن المادة.

الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع آخر قد تتمامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. تحفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07