

SAKRET SE 030

اسمنت مائع متعدد وقوى جداً للإرساء والتثبيت

اللون
رمادي
الرمزة والوزن
كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في الصفيحة (المشتاح)



المعايير والاعتمادات

- تم فحصه بحسب EN 196-1
ذو شارة خضراء.
المنتج خضع لعملية تحليل دورة الحياة (LCA).
يحمل التصريح البيئي EPD.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لإرساء وتنبيط الأعمدة والجدران والفنون والآلات والعوارض والهيكل المعدنية المختلفة
طبقة لتعبئة وإكمال صبات الباطون
ذو قوة أولية عالية
يتمدد ولا يتقلص
"ينتفخ" دون أن يرسب
يحمي ضد الصدأ والتآكل
للاستخدام الخارجي والداخلي
سُمك طبقة الصبة 10-80 ملمتر

تركيبة المادة

مواد اسمنتية، حُبّيات بأحجام مختلفة، أصماغ ومضافات مميزة



تبر موكب للصناعات (1980) م.ض، كيلو ٣، حور شيم هاتف: 03-6334861

البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il



الاستهلاك العادي

حوالي 2.0 كغم/ لكل متر مربع بسمك 1 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

معطيات فنية

حوالي 30 دقيقة	مدة قابلية للاستعمال اثناء العمل
%01-0.1	الانتفاخ
800 ملمتر - 900 ملمتر	التمدد (فحص كونوس)
أقل من %0.1	محتوى الكلوريدات
1.4 ملمتر	حجم الحبيبات
أكبر من 2 ميجا باسكال	فوة الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوماً
أكبر من 8 ميجا باسكال	فوة الثني بعد 28 يوم

فوة الضغط:

أكبر من 25 ميجا باسكال	بعد 1 يوم
أكبر من 45 ميجا باسكال	بعد 3 أيام
أكبر من 60 ميجا باسكال	بعد 7 أيام
أكبر من 80 ميجا باسكال	بعد 28 يوم

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50 \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

تحضير الخلطة

• يجب سكب حوالي 4.5-4.0 لتر من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.

- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها لمدة 5 دقائق على الأقل إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخلالية من الكتل.
- من هذه اللحظة، الخلطة جاهزة للاستعمال.



ترموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861

البريد الإلكتروني termokir@termokir.co.il الموقع www.termokir.co.il

طريقة التطبيق

- يجب تنظيف أرضية العمل بواسطة رشها بالمياه القوية أو بأي طريقة أخرى مناسبة.
- يجب أن تكون الأرضية قوية ومستقرة وخالية من الأجزاء المتراخيّة ومن الزيوت ومخلفات الدهان ومن أي عامل آخر قد يسبب فشل العمل.
- قبل سكب مادة "SAKRET MO 030" يجب ترطيب الأرضية.
- يجب سكب الخلطة حول الجسم المطلوب تثبيته
- سُمك طبقة الصبة 80-10 ملمتر

على الرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى إمكانية عمل ملائمة للمنتج.
من المفضل التشاور مع القسم التقني.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلاح المادة للاستعمال طيلة 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز دهن المادة في مكان يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.

تحذير

يُمنع منعاً باتاً تلامس و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية منفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.



ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفي للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07



בגינה בלימת תרילום של מן התקנים הישראלי

ترموkir للصناعات (1980) م.ض، كيبوتز حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني termokir@termokir.co.il الموقع www.termokir.co.il