

SAKRET MO 041

دايس باطون لتنشيط الأساسات بالأرض

اللون	رمادي
الرزمة والوزن	كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في الصفيحة (مشتاج)	60



المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 466، الجزء 3.
- تم فحصه بحسب EN 1961-1.
- المنتج خضع لعملية تحليل دورة الحياة (LCA).
- يحمل التصريح البيئي EPD.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لتنشيط مراسي الأرض وكوابيل الشد في الأسقف
- يتمدد ولا يتقلص
- خلطة ناعمة بدون حبيبات
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط

تركيبة المادة

مواد إسمنتية، أصماع ومضادات مميزة

كمية الاستهلاك العادي

حوالي 15 لتر للكيس الواحد. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني termokir@termokir.co.il الموقع www.termokir.co.il

תרМОКИР
LICENSEE OF SAKRET

معطيات فنية

أكبر من 5 ميجا باسكال	قوة الثني بعد 28 يوم
أقل من 25 ثانية	السيولة الأولية بعد الخلط
أقل من 25 ثانية	السيولة بعد 30 دقيقة
0-5%	تغير الحجم
أقل من- 0.3%	إفراز المياه
أكثر من نصف ساعة	مدة قابليتها للاستعمال أثناء العمل

قوة الضغط:

أكبر من-27 ميجا باسكال	بعد 3 أيام
أكبر من-40 ميجا باسكال	بعد 7 أيام
أكبر من-50 ميجا باسكال	بعد 28 يوم

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\pm 2^{\circ}$ ورطوبة نسبية $50\%\pm 5\%$

تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 7.0 – 10.0 لتر من الماء النظيف لوعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لسرعة ونوع الخلط.
- يجب تعديل سيولة المادة لتكون ملائمة للاستخدام المحدد.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس لمدة 5 دقائق مناسب إلى أن نحصل على خلطة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- في هذه اللحظة، الخلطة جاهزة للاستعمال.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصالح المادة للاستعمال طيلة 6 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- لا يجوز استعمال المادة في ظروف مناخية شديدة (شدة، مطر، رياح)
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
- لا يجوز استعمال المادة في مبنى يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.



تحذير

يُمنع منعاً باتاً تلامس و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تأتي محل كفالة من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملائمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لانقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لعرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للغة العربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفضل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

