

תרמו-קידר TH 200

قصارة لعزل المباني عن البرد والحرارة

اللون
رمادي
نوع الرزمة ووزنها
كيس 14 كغم/80 لتر
عدد الأكياس في كل صفيحة (مشتاك)
24



المعايير والخصائص

- يُجب إنجاز العمل بحسب متطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 1045 للعزل الحراري، والمعيار الإسرائيلي رقم 5282 ، للبناء الأخضر. يُفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 5075 للملاجئ يحمل ترخيص "البطاقة الخضراء". المنتج مرّ بعملية LCA (دوره حياة المنتج) يحمل التصريح البيئي EPD . يُفي بالمعايير الإسرائيلي رقم 1414 .

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لعزل غلاف البناء، بما في ذلك الجسور الحرارية
للاستخدام الداخلي في الغرف والمداخل
للاستعمال الخارجي في جميع أنواع البناء حتى ارتفاع 5 طوابق
يوفر باستهلاك الطاقة
يمكن تكثيف الأبخرة داخل المباني
مادة "متنفسة"، تسمح بمرور الأبخرة المائية
خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء

تركيبة المادة

اسمذت، جزئيات بولسترين منفوخ، أصماغ ومضافات خاصة.

التغطية النموذجية

النوعية	السمك
مكعب / كيس 2.60	3 سم
مكعب / كيس 1.95	4 سم
مكعب / كيس 1.55	5 سم

قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وطريقة العمل

الأرض والخلفية

• **الخلفية:** باطون، بلوك باطون، بلوك إسمنتني أجوف، بلوك "بوميس"، بلوك سيليكت

• **الأرضية:** للأشغال الخارجية - "تيرموكير 100 PL" ، للأشغال الداخلية - "تيرموكير 130

• قبل العمل بيوم واحد يجب غسل الأرضية بالماء لإزالة الغبار والأملاح والزيوت وغيرها من المواد التي قد تسبب خلل في العمل.

معطيات فنية

حوالي ساعة	مدة قابلية للاستعمال أثناء العمل
أقل من 200 كغم/مكعب	الكتافة بعد الجفاف:
$\lambda_1 = 0.065 \text{ W}/(\text{m}^* \text{k})$	الإيصال الحراري في الحالة الجافة: شهادة فحص من معهد المواصفات رقم 7431900530
$\lambda = 0.070 \text{ W}/(\text{m}^* \text{k})$	الإيصال الحراري للتصميم
$r = 0.143 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W}$	المقاومة الحرارية للتصميم بسمك 1 سنتيمتر
أكبر من 0.6 ميجا باسكال	قوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوم
B-s1, d0	التصنيف بحسب التفاعلات في الحرق (معيار إسرائيلي رقم 755)

*البيانات تعتمد على شروط مختبرية بدرجة حرارة $20^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ ورطوبة نسبية $50\% \pm 5\%$

طريقة التطبيق

تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 10.0 - 11.0 لتر من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى وذلك وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- نضيف جميع محتوى الكيس بالتدريج ونخلطه إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخلالية من الكتل.
- بعد الانتظار لمدة 5 دقائق، نخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- من هذه اللحظة تكون المادة (القصارة) جاهزة للاستعمال.
- رغم ما ذكر أعلاه، قد تختلف كمية الماء. في جميع الحالات، يجب الوصول إلى مستوى القوام المناسب للمنتج.

يُوصى بالتشاور مع القسم الفني.
طريقة الاستعمال

- يجب دهن طبقة القصارة الحرارية بعد 24 حتى 72 ساعة من إنجاز طبقة الأساس.
 - الرى (رش الماء)
 - أعلى من 70 ملمتر، فيجب مراجعة مندوب قسم الإرشاد على من 70 ملمتر بطبقتين من شبكة ألياف زجاجية مناسبة في الطبقة الأولى 40 حتى 70 ملمتر بطبقة واحدة
 - 30 حتى 40 ملمتر بطبقة واحدة سُمك الدهن:
 - أن نصل إلى السمك المطلوب.
 - إلى نصل إلى السمك المطلوب.
 - ندهن على الأرضية طبقة رقيقة ومرصوصة بمالج مالس، ومن ثم نضيف فوقها فوراً طبقة أخرى

يوصى بتنفيذ الطبقة التالية في اليوم التالي وحتى أسبوع من إتمام دهن طبقة القصارة. في حال عدم دهن الطبقة التالية خلال 24 ساعة، يجب البدء برش الماء في اليوم التالي بعد انتهاء العمل، بحيث تقوم برش الطبقة بالماء 3 مرات كل يوم لمدة 3 أيام متواصلة. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب البدء برش الماء في نفس يوم العمل.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
 - تصلح المادة للاستعمال طيلة 6 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
 - يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
 - مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5 - 35 درجة مئوية.
 - لا يجوز دهن المادة في مكان يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
 - مدة صلاحية المادة للاستعمال أثناء العمل قد تتغير بحسب ظروف البيئة أثناء الدهن.
 - لا يجوز دهن المادة في ظروف طقس حادة (رياح قوية، أيام الشرد، المطر وما إلى ذلك).
 - إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
 - يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
 - قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في ميدان العمل.
 - بما أن المادة هي مادة فلولية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

تحذير
يُحظر تماماً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى بما في ذلك الجبصين و/أو المنتجات التي تحتوي على
الجبصين لهذا المنتج.

الكفالات

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبع

على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملائمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 07/2025