

תירמוקיר SE 975 (תירמוסיל)

عازل إسمنتي أحادي التركيبة

لون
أبيض/رمادي
الرزمة ونوعها
كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في كل صفيحة (مشتاح)
84



المعايير والاعتمادات

- يجب العمل بحسب متطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 2378 القسم 5 من "أسلوب بارنوفيتش".
- مادة مع بطاقة خضراء (رفيقة بالبيئة).
- المنتج مرّ بعملية LCA (دورة حياة المنتج)
- يحمل التصريح البيئي EPD

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لعزل ظهر الحجر في البناء على "أسلوب بارنوفيتش".
- يُستخدم كمادة رابطة بين الحجر والباطون.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط.

تركيبة المادة

اسمنت، حبيبات بأحجام مختلفة، أصماغ ومضافات مميزة.

حجم الاستهلاك العادي

حوالي - 2.5 كغم لكل متر مربع بطبقتين. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

الأرضية والخلفية

قبل الاستخدام يجب تنظيف ظهر الحجر لإزالة الغبار والأملاح وغيرها من المواد التي قد تسبب خلل في العمل.

معطيات فنية

مدة قابليته للاستعمال أثناء العمل	حوالي ساعتين
الوزن المحيطي (للمسحوق)	حوالي - 1.3 كغم/ لتر
قوة الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوماً	أكثر من 1.0 ميجا باسكال (قياس ضغط وإجهاد)

*البيانات تعتمد على شروط مختبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50\% \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 7.0 - 7.5 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وخال من مخلفات المواد الأخرى وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- ننتظر 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

على الرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج.
من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة الدهن

- ندهن طبقة رقيقة وموحدة على خلفية رطبة بواسطة فرشاة ذات شعيرات خشنة. يجب التأكد من تغطية السطح المدهون بالكامل.
- ننتظر إلى أن تجف الطبقة (حوالي 3 ساعات على الأقل) ومن ثم ندهن طبقة أخرى. يجب أن نقوم بترطيب الأرضية قليلاً قبل دهن كل طبقة.
- السمك الإجمالي للطبقات: 2 ملمتر على الأقل.

الري (رش الماء)

من المفضل إنجاز الطبقة التالية في المنظومة في اليوم بعد دهن "تيرموكير SE 975". إذا لم يتم دهن الطبقة التالية خلال 24 ساعة، فيجب البدء برش الماء في اليوم التالي لدهن الطبقة وحتى دهن الطبقة التالية، 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام على الأقل.
في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب البدء برشها بالماء في نفس يوم العمل.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب تطبيق المرحلة التالية في المنظومة في اليوم التالي بعد دهن "تيرموكير SE 975" وخلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة بعد دهنه.
- لا يجوز دهن المادة في مكان يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوبي الشركة.
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في موقع العمل.
- بما أن المادة هي مادة قلووية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس، فيجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

تحذير

لا يجوز بتاتاً خلط المادة مع جبصين و/أو مواد تحتوي على جبصين، وذلك لمنع الخل بعد دهن المادة.

الكفالة

تتخصص كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتابع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العبرية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العبرية فإن القول الفصل للغة الأصل، العبرية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العبرية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مسبقة ومتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07