

SAKRET SE960

صمع أكريلي للخشوة والعزل

اللون	
أبيض	
نوع الرزمة ووزنها	
دلو، 25 كغم	
عدد البراميل في كل صفيحة (مشتاج)	
36	



المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 1536 و 1160 ISO لمواد العزل.
- تم فحصه بحسب ISO 8339.
- مناسب لمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 2378 القسم 5 والمعيار الإسرائيلي رقم 1872، القسم 5، لأساليب التغطية الصناعية ("بارنوفيتش")

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لتنبيت عقفات أثناء البناء "بأسلوب بارنوفيتش" وعزل الفوائل العادي والعمودية ("٥") بين ألواح الحجر.
- لتبيئة وعزل الشقوق في جميع جدران البناء.
- ذو قابلية التصاق جيدة بالبلاطون والقصارة والخشب والألمنيوم والمعدن وغيرها.
- سهل ومرح للاستخدام، مرن لمدة طويلة ويمكن دهنه تحافظ المادة على خصائصها في درجات حرارة -25°C - +80°C

تركيبة المادة

أصماع ومضادات خاصة.

الاستهلاك العادي

حوالي 1.6 كغم/متر مربع بسمك 1 ملمتر (قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل).



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

תרМОКИР
LICENSEE OF SAKRET

معطيات فنية

1.6 كغم / لتر	الوزن النوعي
حوالي 10 دقائق	الجفاف الأولي (ظهور غشاء)
15-25	صلابة حسب Shore A
12.5%	كفاءة الحركة
أكثر من 40%	كفاءة الارتداد المرن

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية 50% ± 5%

طريقة الاستعمال

- لتنبيت العقفات يجب غمس العقة داخل المادة بارتفاع الثنبي و من ثم تركيبها في مكانها.
- لتعينة فواصل "0" بين البلاط الملاصق يجب دهن "SAKRET SE960" بواسطة مالج مالس أو أي أداة مناسبة غيرها. بعد ذلك يجب تسوية وجه السطح والانتظار حتى يجف.

إذا تبقيت مادة في الدلو بعد انتهاء العمل، فبالإمكان تغطية المادة بصفحة بوليتيلين (بلاستيك) وإغلاق الدلو بغضائه.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 12 شهرا من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 35-5 درجة مئوية.
- لا تصلح هذه المادة لحشو فواصل التمدد بين ألواح الرخام وأو الحجر الطبيعي.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- قبل البدء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- يجب إبعاده عن متناول يد الأطفال، وفي حال حدوث تلامس مع الجلد أو العيون، فيجب غسل موضع التلامس بكمية كبيرة من الماء.



الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

