

## المواصفات الفنية للمنتج



1

## SAKRET SE 992 XR

### معجون بوليمراتيكي- بيتومين سريع الارتباط، بتقنية HYDRO

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| اللون                 | أسود       |
| نوع الرزمة ووزنها     | دلو 18 كغم |
| عدد الدلاء على المنصة | 24         |



### الخصائص والاستعمالات الأساسية

- مناسب لعزل "الغرف الرطبة"، الشرفات، حدائق على السطوح، مشاتل ورد، جدران ملاجيء.
- عزل أرضيات الباطون المصبوب داخل وخارج البناء.
- يصلح للاستخدام فوق العزل الإسمنتي.
- غشاء موحد دون مناطق التحام (تجعدات).
- لا ينفصل في المياه الراكدة.
- لاستخدام بواسطة فرشاة زفقة أو رولر أو بالرش بواسطة "إيرليس".
- مادة عزل بتكنولوجيا HYDRO بدون مواد مذيبة.
- مرن جداً ولديه قدرة على تعبئة الشقوق.
- قشرة مرنة ذات مقاومة ميكانيكية وكيماوية عالية بشكل خاص.
- لاستعمال الداخلي والخارجي.

### تركيبة المادة

مادة بوليمراتيكيه- بيتومينية مرنة، ومضافات خاصة.

### حجم الاستهلاك العادي

حوالي 1.5 كغم/ متر مربع بطبقة واحدة. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيوبوس حور شيم هاتف: 03-6334861  
البريد الإلكتروني [termokir@termokir.co.il](mailto:termokir@termokir.co.il) الموقع [www.termokir.co.il](http://www.termokir.co.il)



## الخلفية والبنية التحتية

- قبل العمل يجب غسل الأرضية بالماء لإزالة الغبار، الأملاح، الزيوت وغيرها من المواد التي قد تسبب الخلل في العمل.
- يجب التأكد من أن مستوى الرطوبة لا يتجاوز 4%.

## معطيات فنية

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1.16 كغم/لتر              | الوزن النوعي  |
| أكبر من - 400%            | قدرة الاستطالة  |
| أكبر من - 1.2 ميجا باسكال | قوة الشد للمادة   |
| 2 ملمتر                   | تعبئة الشقوق  |
| لم تتسرب مياه             | تسرب الماء 1.5 أتموسفير لمدة أسبوع، على طبقة سُمكها 2.0 ملمتر |

\* البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ورطوبة نسبية  $50 \pm 5\%$

## طريقة الاستعمال

قبل العمل، يجب خلط المادة داخل الحاوية باستخدام خلاط ميكانيكي أو أي أداة مناسبة أخرى.

- طريقة الاستعمال
- يجب وضع طبقة برايمر - "ترموكير 980 SE" في الكمية المطلوبة لغطية المنطق، ويجب الانتظار ليوم كامل قبل المرحلة التالية.
  - يجب إضافة طبقة واحدة أو أكثر من "SAKRET SE 992 XR" وتوزيعها على الأرضية باستخدام أداة مناسبة حتى تصل إلى السمك المطلوب. مدة الانتظار بين الطبقات من 6 – 24 ساعة (بحسب حالة الطقس)

ملاحظة:

- بعد الانتهاء من أعمال العزل يجب الانتظار قبل فحص الغمر/ الخطوة التالية ضمن سلسلة الإجراءات 24-48 ساعة (بحسب حالة الطقس)

## تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 12 شهراً من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعوتها الأصلية وفي الظروف الموصي بها.
- نطاق درجات الحرارة المسموحة للعمل:  $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$  درجة مئوية.
- يجب تنفيذ الخطوة التالية من سلسلة الإجراءات وفقاً للتعليمات الموجدة في طريقة العمل.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (خمسين، مطر، رياح)
- قبل البدء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في موقع العمل.



- يجب ابعاده عن متناول الأطفال، اذا كان هناك تلامس للجلد أو العينين، يجب غسله بكمية كبيرة من الماء.

## الكفاله

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديات.

## ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لعرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07

