

## تيرموكير PL 100s (طبقة قصارة أولى سوبر)

### طبقة أساس قبل التغطية الصلبة

اللون	رمادي
نوع الرزمة ووزنها	كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في كل صفيحة (مشتاج)	84



### المعايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 1920 للقصارة الإسمنتية.
- مادة مع بطاقة خضراء (صديقة للبيئة).
- مر المنتج بعملية LCA (تحليل دورة الحياة)
- يحمل التصريح البيئي EPD

### الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لمنظومات القصارة في البيئة الطبيعية وفي البيئة المائية.
- تُستخدم في المباني السكنية، الصناعة، المباني العامة، المكاتب وما شابه ذلك.
- لقصارة وللتغطية الصلبة مثل السيراميك والحجر.
- لقصارة في برك السباحة.
- يصلح استخدامها على الأراضي التالية: باطون، طوب (بلوك)، طوب اسمنتى مروي بأوتوكلاب، بلوك "بوميس"، بلوك سيراميكى وسيلىكت.
- عازل ويعن تتسرب الماء.
- للاستعمال الداخلي والخارجي.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط.

## تركيبة المادة

اسمنت، حبيبات بأحجام مختلفة، أصماع ومضادات مميزة.

## حجم الاستهلاك العادي

حوالي 8 كغم/لكل متر مربع بسمك 5 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

## الأرضية والخلفية

- باطون، طوب (بلاوك)، طوب اسمنتى مصقول بأوتوكلاب، بلاوك "بوميس" وسيليكت.
  - قبل العمل بيوم واحد يجب غسل الأرضية بالماء لإزالة الغبار والزيوت والأملاح وغيرها من المواد التي قد تسبب خلل في العمل.

## معطيات فنية

حوالي ساعة $K < 0.4 \text{ Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	مدة قابلية للاستعمال أثناء العمل معامل امتصاص في الشعيرات قوة الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوماً قوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوماً انكماش مضبوط مقاومة مرور الأبخرة المائية
أكبر من- 0.7 ميجا باسكال	
أكبر من- 8.0 ميجا باسكال	
بدون شقوق في حلقة معيارية أصغر من-15	

البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ورطوبة نسبية 50 ± 5%

## طريقة الاستعمال

## ٢٣٣ تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 5.0 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
  - ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
  - ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
  - منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

على الرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى إمكانية عمل ملائمة للمنتج.  
من المفضل التشاور مع القسم التقني.

## طريقة الدهن

- ندهن على الأرضية طبقة رقيقة ومرصوقة بمالج مالس، ومن ثم نضيف فوقها فوراً طبقة أخرى إلى أن نصل إلى السمك المطلوب.
  - سمك الدهن: 5-8 ملمتر.

### الري (رش الماء)

من المفضل إنجاز الطبقة التالية من القصارة في اليوم التالي وحتى بعد أسبوع من يوم القصارة. إذا لم يتم دهن الطبقة التالية خلال 24 ساعة، يجب رشها بالماء في اليوم التالي بعد دهن المادة ولمدة 3 أيام متالية، 3 مرات في اليوم. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب الابتداء برش الماء في نفس يوم العمل.

### تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 6 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصي بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للدهن: 5-35 درجة مئوية.
- لا يجوز دهن المادة في مبني يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في موقع العمل.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

### تحذير

يُمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

### الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحثكم لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية منفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

### ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاریخ التحديث: 2025/07