

## تيرموكير PL 120 (بيانكو)

طينة اسمنت بيضاء لتسوية الجدران

اللون	أبيض
نوع الرزمة ووزنها	كيس، 25 كغم
عدد الأكياس في كل صفيحة (مشتاج)	84



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



### المعايير والاعتمادات

- يفي بالمعيار الإسرائيلي رقم 1920 للقصارة الاسمنتية.
- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 1555 للصلق والتبيط.
- مادة مع بطاقة خضراء (رفقة بالبيئة).
- مر المنتج بعملية LCA (تحليل دورة الحياة)
- يحمل التصريح البيئي EPD

### الخصائص والاستعمالات الأساسية

- للاستخدام في بيوت الدرج، المخازن، غرف الغسيل، مواقف السيارات وما شابه ذلك.
- للاستخدام في "الغرف الرطبة" على أرضيات اسمنتية دون الحاجة لمواد عازلة أخرى.
- للاستخدام في البرندات المفتوحة، الأعمدة، الكرانيش وما شابه ذلك.
- للاستخدام كأرضية للصلق البلاط عليها.
- للاستخدام الداخلي بطبقة واحدة دون حاجة لطبقة أساس وطبقة نهائية.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط.

## تركيبة المادة

اسمنت، حبيبات بأحجام مختلفة، أصماع ومضافات مميزة.

## حجم الاستهلاك العادي

حوالي 15 كغم/ لكل متر مربع بسمك 10 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

## الأرضية وطبقة الأساس

- باطون، طوب (بلوك)، طوب اسمنتني أجوف، بلوك بوميس، بلوك سيراميكي وسيليكت.
- قبل العمل بيوم واحد يجب غسل الأرضية بالماء لإزالة الغبار والزيوت والأملاح وغيرها من المواد التي قد تسبب الخلل في العمل.

## معطيات فنية

حولي ساعة	مدة قابلية للاستعمال اثناء العمل
$K < 0.4 \text{ Kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$	معامل الامتصاص في الشعيرات
أكبر من - 0.5 ميجا باسكال	قوة الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوماً
أكبر من - 4.0 ميجا باسكال	قوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوماً
بدون شقوق في حلقة معيارية	انكماش مضبوط
أصغر من - 15	مقاومة مرور الأبخرة المائية

البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة  $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$  ورطوبة نسبية  $50\% \pm 5\%$

## طريقة الاستعمال

### تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 5.0 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

على الرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج.

## من المفضل التشاور مع القسم التقني.

### طريقة الدهن

- ندهن على الأرضية طبقة رقيقة ومرصوصة بمالج مالس، ومن ثم نضيف فوقها فوراً طبقة أخرى إلى أن نصل إلى السمك المطلوب.
- سُمك الدهن: 20-5 ملمتر بطبقة واحدة.
- إذا كان السمك أكبر من 20 ملمتر وحتى 30 ملمتر، فيجب إنجازه بطبقتين.
- في "الغرف الرطبة" يجب أن يكون سُمك الطبقة 10 ملمتر على الأقل.

### الري (رش الماء)

يجب البدء بالري في اليوم التالي بعد انتهاء العمل، بحيث تقوم برش الطبقة بالماء 3 مرات كل يوم لمدة 3 أيام متواصلة. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب البدء بالري في نفس يوم العمل.

### تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعوتها الأصلية وفي الظروف الموصي بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للدهن: 5-35 درجة مئوية.
- لا يجوز دهن المادة في مبنى يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في موقع العمل.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

### تحذير

يُمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

### الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

### ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07