

## تيرموكير PL 170 (طينة قصارة صخرية)

قصارة - دبق للصق وتغطية ألواح بوليستران والصوف الصخري

اللون	
أبيض	
شكل الرزمة ولونها	
كيس، 25 كغم	
عدد الأكياس في الصفيحة (المشتاح)	84



### المعايير والاعتماد

- اتمادة مع بطاقة خضراء (رفيدة بالبيئة).

### الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لاصق ألواح البوليستران على جدران الباطون أو الطوب.
- لاصق ألواح صوف صخري على جدران باطون أو طوب.
- طبقة أساس لقصارة.
- لاستعمال الداخلي والخارجي.
- خلطة جاهزة لاستعمال مع إضافة الماء فقط.

### تركيبة المادة

اسمنت، حبيبات بأحجام مختلفة، أصماع ومضادات ممizza.

### حجم الاستهلاك العادي

حوالي 1.40 كغم/ لكل متر مربع بسمك 1 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

## الأرضية والخلفية

- باطون، طوب (بلك)، طوب اسمنتى مصقول بلوتكلايب، بلك بوميس" ، بلك سيراميكى.
  - قبل العمل بيوم واحد يجب غسل الأرضية بالماء لإزالة الغبار والزيوت والأملام وغيرها من المواد التي قد تسبب الخلل في الالتصاق.
- عند استخدام ألواح بوليستران بطريقة الدس (XPS)، يجب دهن اللوح بمادة برايمر من نوع "SAKRET PR 007" قبل دهن "ترموكير PL 170"

## معطيات فنية

حوالي ساعة	مدة قابلية للاستعمال أثناء العمل
أكبر من - 1.0 ميجا باسكال	قوة صمود الالتصاق تحت الشد للباطون*
أكبر من - 1.0 ميجا باسكال	قوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوماً

\* قوة الالتصاق بالألواح أعلى من قوة الشد للألواح ذاتها

## طريقة الاستعمال

### تحضير الخليطة

- يجب سكب حوالي 6.5-6.0 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- ننتظر حوالي 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

على الرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية تطبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

### طريقة الاستعمال أ. لصق الألواح

- يجب تنظيف الألواح من الغبار وعلامات الاكتواء بفعل أشعة الشمس باستخدام فرشاة ذات شعيرات خشنة وصلبة.
- ندهن على الأرضية طبقة رقيقة ومرصوصة من الخليطة بواسطة مكشطة ملساء (مالج أملس).
- وندهن فوراً على الطبقة الأولى طبقة أخرى بواسطة مكشطة مسننة بخطوط عرضية.
- وفوراً بعد ذلك يجب تركيب الألواح من خلال ضغطها ورصها على الأرضية.
- في الأماكن التي يحتاج فيها الجدار إلى تسوية (تصحيح)، يمكن دهن طبقة واحدة مرصوصة على الأرضية بسمك 3-3 ملمتر. وندهن طبقة ثانية على محيط ظهر اللوح وفي نقاط في مركز اللوح بالسمك المطلوب. ومن ثم نقوم فوراً بتركيب الألواح من خلال ضغطها ورصها على الأرضية.

### طبقة أساس للقصارة

- ندهن على الأرضية طبقة رقيقة ومرصوصة من الخلطة بواسطة مالج أملس.
- وندهن فوراً على الطبقة الأولى طبقة أخرى بواسطة مالج مسنن بخطوط عرضية.
- من ثم نقوم بوضع شبكة الألياف الزجاجية ومن ثم نقوم بتمليس الوجه.

### الري (رش الماء)

يجب البدء بالري في اليوم التالي بعد انتهاء العمل، بحيث نقوم برش الطبقة بالماء 3 مرات كل يوم لمدة 3 أيام متواصلة. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب البدء برش الماء في نفس يوم العمل.

### تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للدهن: 5-35 درجة مئوية.
- لا يجوز دهن المادة في مبني يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في موقع العمل.
- بما أن المادة هي مادة فلورية (قاعدية) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

### تحذير

يمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

### الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

## ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لعرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 07/2025