

تيرموكير PL 185 (معجونه شبختل خارجي وداخلي)

طبقة تمليس ناعمة

اللون	
أبيض	
نوع الرزمة ووزنها	
كيس، 25 كغم	
عدد الأكياس في كل صفيحة (مشتاك)	60



معايير والاعتمادات

- يفي بمتطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 1920 للقصارة الإسمنتية،
- يستوفي متطلبات المعيار الإسرائيلي رقم 1441 للقصارة الحرارية والمعيار الإسرائيلي رقم 5075 للملاجي.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- طبقة تمليس ناعمة بسمك 3-1 ملمتر.
- لتمليس جدران باطون، طوب (بلوك)، بلوك "بوميس".
- يُستخدم كطبقة تشطيب (نهائية) للقصارة.
- يُستخدم كطبقة تهيئة ناعمة للدهان.
- لتمليس جدران داخلية في غرف الحماية (الملاجئ).
- للاستخدام الخارجي والداخلي.
- خلطة جاهزة للاستعمال مع إضافة الماء فقط.

تركيبة المادة

اسمنت، خبيبات بأحجام مختلفة، أصماع ومضادات مميزة.

حجم الاستهلاك العادي

1.2 كغم/ لكل متر مربع بسمك 1 ملمتر. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب ظروف الأرضية وطريقة العمل.

الأرضية والخلفية

- قصارة، باطون، طوب (بلوك)، بلوك "بوميس".
- قبل العمل بيوم واحد يجب غسل الأرضية بالماء لإزالة الغبار والزيوت والأملاح وغيرها من المواد التي قد تسبب الخلل في العمل.

معطيات فنية

مدة قابلية للاستعمال اثناء العمل	حوالى ساعة
معامل الامتصاص في الشعيرات	$K < 1.0 \text{ Kg/m}^2 \text{h}^{0.5}$
قوة الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوماً	أكبر من - 0.3 ميجا باسكال
قوة الصمود تحت الضغط بعد 28 يوماً	أكبر من - 2.0 ميجا باسكال

البيانات تعتمد على شروط مختبرية بدرجة حرارة $23^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ ورطوبة نسبية $50 \pm 5\%$

طريقة الاستعمال تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالى 10.0 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وحال من مخالفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكتل.
- ننتظر حوالى 5 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

على الرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى إمكانية عمل ملائمة المنتج.
من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة الاستعمال

- يجب دهن طبقة مرصوصة على الأرضية بواسطة مالج أملس بالسمك المطلوب لتنعيمية السطح. بعد جفافها بالكامل يجب دهن طبقة أخرى وتتمليس وجه السطح بواسطة اسفنج ومالج أملس.
- السمك الإجمالي المحبذ: 1-3 ملمتر.
الري (رش الماء)

يجب البدء بالري في اليوم التالي بعد انتهاء العمل، بحيث تقوم برش الطبقة بالماء 3 مرات كل يوم لمدة 3 أيام متواصلة. في المناطق التي تجف فيها الطبقة بسرعة، يجب البدء برش الماء في نفس يوم العمل.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال طيلة 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزونة بعوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يُمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للدهن: 5-35 درجة مئوية.
- في نهاية العمل، يجب وضع طبقة من الدهان ذات جودة عالية بحسب تعليمات الشركة المصنعة.
- لا يجوز دهن المادة في مبني يحتوي على منتجات جبصين دون استشارة مندوب الشركة.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- إذا جفت الخلطة فلا يمكن استخدامها مرة أخرى.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات في موقع العمل.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (فاسعدية) فينبعي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال حدوث تلامس يجب غسل موضع التلامس فوراً بالماء الجاري.

تحذير

لا يجوز بتاتاً خلط المادة مع جبصين و/أو مواد تحتوي على جبصين، وذلك لمنع الخل بعد دهن المادة.

الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم التقني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07