

SAKRET PR 002

برايمر للعزل بالسيلكون

اللون

شفاف

نوع الرزمة ووزنها

قنينة 500 ملتر



المعايير والاعتمادات

- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 5551 للمسابح.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- برايمر قبل تعبئة فواصل التمدد في العزل بالسيلكون من نوع "SAKRET SE" 963
- للاستخدام في برك السباحة وفي الأماكن التي توجد فيها مياه راكدة
- مناسب كطبقة أساس (برايمر) قبل تعبئة الفواصل التمددية في أعمال تغطية ألواح الحجر الطبيعي والاصطناعي
- ذو قدرة عالية على التماسك مع الأرضية
- للاستعمال الداخلي والخارجي
- المادة جاهزة للاستعمال دون حاجة لتخفيتها.

تركيبة المادة

بوليريتين

الاستهلاك العادي

حوالي 125 ملتر/ متر مربع. قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.



تيرموكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

معطيات فنية

حوالي 0.9 غرام/ سنتيمتر مكعب	الوزن النوعي
حوالي 3 ساعات	زمن الجفاف

* البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50 \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

- قبل الدهن يجب تنظيف سطح العمل من الغبار والأملاح والزيوت وكل عامل آخر من شأنه أن يسبب خلا في التطبيق.
- يجب دهن طبقة رقيقة وموحدة على الأرضية، داخل الفاصل بواسطة فرشاة- ريشة بالسمك المناسب.
- يجب التأكد من تغطية الفاصل المدهون بالكامل.
- يجب الانتظار حتى يجف المنتج لمدة نحو 3 ساعات (وفي كل الأحوال حتى يجف عند اللمس) قبل دهن مادة "SAKRETSE" 963"

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 12 شهراً من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصي بها.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب التأكد من التهوية الجيدة أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل البدء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- يجب إبعاده عن متناول يد الأطفال، وفي حال ملامسة الجلد أو العيون، فيجب غسل الموضع بكمية كبيرة من الماء.

الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملائمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل لغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم التقني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 202/07

