

المواصفات الفنية للمادة



SAKRET PR 005

برايمر سائل سريع التماسك

اللون
بنفسجي
نوع الرزمة ووزنها
دلو، 5 لتر (حوالي 6.5 كغم)



الخصائص والاستعمالات الأساسية

- برايمر للدبق الاسمنتى المستخدم للتبطيط.
- مناسب بشكل خاص للتبطيط الجديد على بلاط قديم (مثل بلاط البورسلان والسراميك والتيراسو والحجر الطبيعي وغيرها).
- ملائم خصيصاً للأرضيات التي لا تمتص الماء.
- يحتوي على رمل كوارتس يمنحه قوة تماسك محسنة.
- ذو قدرة عالية على التماسك مع الأرضية.
- يجف بسرعة (حوالي 45 دقيقة) بحسب ظروف الطقس.
- المادة جاهزة للاستعمال دون حاجة لتحفيتها.

تركيبة المادة

مستحلب أكريلي، حبيبات بأحجام مختلفة ومضادات خاصة.

كمية الاستهلاك العادي

حوالي 50 متر مربع للدلو (حوالي 100 - 150 غرام / متر مربع). قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.



تيرمووكير للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

תרМОוקיר
LICENSEE OF SAKRET

المواصفات الفنية للمادة



معطيات فنية

حوالي 1.3 كغم / لتر	الوزن النوعي
أكثر من 0.5- ميجا باسكال	قوة صمود الالتصاق تحت الشد بعد 5 ساعات
أكثر من 1.0- ميجا باسكال	قوة صمود الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوم

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ورطوبة نسبية $50\% \pm 5\%$

طريقة الاستعمال

- يجب خلط البرايمر في دلو قبل الاستعمال.
- يجب دهن البرايمر بواسطة رول أو فرشاة أو كل أداة أخرى مناسبة.
- يجب الحرص على دهن الأرضية كلها بالكامل.
- يجب التحقق من جفاف المادة وقابليتها للالتصاق قبل إنجاز الطبقة التي تأتي فوقها.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 18 شهراً من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب الحرص على تهوية المكان جيداً أثناء العمل.
- لا يجوز استعمالها في حالات الطقس الحادة (رياح قوية، شرد، مطر)
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابتداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- عند استعمال المادة بواسطة وسيلة غير الرول أو الفرشاة، مثل جهاز "إيرلس"، يجب ارتداء قفازات ونظارات واقية.
- يجب إبعاده عن متناول يد الأطفال، وفي حال ملامسة الجلد أو العيون، ف يجب غسل الموضع بكمية كبيرة من الماء.
- مدة قابلية الاستعمال قد تتغير بحسب حالة الطقس أثناء العمل.

الكافلة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية منفذ العمل أن يتتابع آخر التحديثات.

تاريخ التحديث: 2025/07



تيرموكيir للصناعات (1980) م.ض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني: termokir@termokir.co.il الموقع: www.termokir.co.il

