

SAKRET PR 007

برايمير مسحوق سريع التماسك

اللون

رمادي

نوع الرزمة ووزنها

كيس، 20 كغم

عدد الأكياس في كل صندوق (مشتاق)

84



المعايير والاعتمادات

- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 1555 الجزء 3.
- يجب العمل بحسب تعليمات المعيار الإسرائيلي رقم 5566 الجزء 2.
- حاصل على علامة الجودة الخضراء. المنتج
- خضع لعملية تحليل دورة الحياة (LCA).
- يحمل التصريح البيئي EPD.

الخصائص والاستعمالات الأساسية

- برايمير لأعمال التبليط والتغطية.
- مناسب للتبليط الجديد على بلاط قديم.
- لتغطية شبكة على ظهر ألواح الحجر الطبيعي والرخام وغيرها قبل التبليط و/أو التغطية.
- برايمير لألواح البوليسترين المصنوعة بطريقة ال (XPS).
- مناسب للاستعمال في جسور البارد وكطبقة اسمنتية على ألواح بوليسترين وقبل عمل طبقة أساس ("ضرب قصارة").
- مناسب لأرضيات مثل الصفيح والحديد والشاليخت الملون وغيرها.
- ذو قدرة عالية على التماسك مع الأرضية.
- يجف بسرعة (حوالي ٥٠ دقيقة) بحسب ظروف الطقس.
- لاستعمال الداخلي والخارجي
- منتج جاهز للاستعمال مع إضافة الماء فقط.

تركيبة المادة

مواد اسمنتية، خبيبات بأحجام مختلفة ومضادات ممizza.



تيرموكير للصناعات (1980) مض، كيبوتس حورشيم هاتف: 03-6334861
البريد الإلكتروني termokir@termokir.co.il الموقع www.termokir.co.il

ترموكير
LICENSEE OF SAKRET

الاستهلاك العادي

حوالي 20 متر المربع للكيس الواحد (0.7 - 0.9 كغم / للمتر المربع). قد يتغير حجم الاستهلاك بحسب حالة الأرضية وبحسب طريقة العمل.

معطيات فنية

حوالي 45 دقيقة	مدة قابلية للاستعمال اثناء العمل
أكثر من 0.5 ميغا باسكال	قوة صمود الالتصاق تحت الشد بعد 6 ساعات
أكثر من 1.0 ميغا باسكال	قوة صمود الالتصاق تحت الشد بعد 28 يوم

*البيانات تعتمد على شروط مخبرية بدرجة حرارة $20^{\circ}\pm 50\%$ ورطوبة نسبية 50%

طريقة الاستعمال

تحضير الخلطة

- يجب سكب حوالي 5.0-5.5 لترات من الماء النظيف في وعاء مناسب وخلال من مخلفات المواد الأخرى، وفقاً لنوع وسرعة الخلط الكهربائي.
- ومن ثم نضيف إلى الماء بالتدريج جميع محتوى الكيس ونخلطها إلى أن نحصل على عجينة متجانسة وناعمة وخالية من الكلل.

- ننتر حوالى 3 دقائق ونخلط العجينة مرة أخرى خلطة قصيرة.
- منذ هذه اللحظة تكون المادة جاهزة للاستعمال.

بالرغم مما ذكر أعلاه، من الممكن أن تختلف كمية الماء. بكل الأحوال يجب الوصول إلى مستوى قابلية طبيق ملائمة للمنتج. من المفضل التشاور مع القسم التقني.

طريقة الاستعمال

- ندهن طبقة رقيقة وموحدة على الأرضية بواسطة فرشاة ذات شعيرات خشنة.
- يجب التأكد من تغطية السطح المدهون بالكامل.
- يجب التتحقق من جفاف المادة قبل إنجاز الطبقة التي تأتي فوقها.
- عند استخدام "SAKRET PR" لغطية الشبكة على ظهر ألواح حجر طبيعي، يجب الانتظار 1.5 - 2 ساعة قبل الإلصاق.

تعليمات عامة

- يجب تخزين المادة في مكان مظلل مع تهوية جيدة.
- تصلح المادة للاستعمال حتى 9 شهور من تاريخ إنتاجها إذا كانت مخزنة بعبوتها الأصلية وفي الظروف الموصى بها.
- يمنع منعاً باتاً تخزين المادة مع مواد/ منتجات تحتوي على جبصين.
- مجال درجات الحرارة المسموحة للتطبيق: 5-35 درجة مئوية.
- يجب الحرص على العمل بموجب متطلبات المعايير المناسبة.
- قبل الابداء بالعمل يجب مراجعة مندوب الشركة للحصول على تعليمات ومواصفات فنية.
- بما أن المادة هي مادة قلوية (قاعدية) فينبغي اتخاذ تدابير جيدة لوقاية العينين والجلد. في حال ملامسة العيون والجلد يجب غسل الموضع فوراً بالماء الجاري.

تحذير

يُمنع منعاً باتاً ملامسة و/أو إضافة مواد أخرى لهذه المادة، بما فيها الجبصين و/أو المنتجات الأخرى المحتوية على جبصين.

الكفالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة السلعة والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لسلع أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

ملاحظة

تمت ترجمة هذه المعلومات عن السلعة من العربية إلى العربية لغرض التسهيل لا غير. حيثما يوجد تناقض ما بين الترجمة للعربية ولغة الأصل العربية فإن القول الفصل للغة الأصل، العربية. وعليه ننصح بالاعتماد فقط على المعلومات المكتوبة باللغة العربية! كذلك قبل استعمال أي سلعة، يجب مراجعة القسم الفني للحصول على مشورة مُسبقة ومتتابعة أثناء الاستخدام. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن ضرر أو خسارة ناجمة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

تاريخ التحديث: 2025/07