

SAKRET SE 960

מסטיק אקרילי למילוי ואיטום



לבן

שימושים ויתרונות

- לקיבוע וויס בבנייה ב"שיטת ברנוביץ".
- לאיטום מישקים רגילים אנכיים ("0") בין לוחות האבן.
- למילוי ואיטום סדקים בכל קירות המבנה.
- בעל הדבקות טובה לבטון, טיח, עץ, אלומיניום, מתכת וכד'.
- קל ונח לשימוש, גמיש לאורך זמן, ניתן לצביעה.
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות -25°C - $+80^{\circ}\text{C}$.

תקנים והסמכות

- ✓ עומד בדרישות ת"י 1536 ו-ISO 11600 לחומרי איטום.
- ✓ נבדק לפי ISO 8339.
- ✓ מתאים לדרישות ת"י 2378 חלק 5 ות"י 1872 חלק 5, לשיטות חיפוי מתועשות ("ברנוביץ").

שלבי היישום



שלב 1

לקיבוע הוויס, יש לטבול את הוו בתוך החומר בגובה הכיפוף, ולהתקינו במקומו.



שלב 2

למילוי מישקי "0" בין אריחים צמודים, יש למרוח "SAKRET SE 960" באמצעות מרית חלקה או כלי מתאים אחר. לאחר מכן יש ליישר את פני השטח ולהמתין להתייבש. במידה ונשאר חומר בדלי לאחר סיום העבודה, יש לכסות את החומר ביריעת פוליאיתילן ולסגור את הדלי במכסה.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°C - 35°C צלזיוס.
- המוצר אינו מתאים למילוי מישקי התפשטות בין לוחות שיש ו/או אבן טבעית.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת היישום.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).

- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משקל סגולי	1.6 ק"ג/ליטר
התייבשות ראשונית (היווצרות קרום)	כ-10 דקות
קשיות לפי Shore A	15-25
כושר תנועה	12.5%
כושר שיבה אלסטית	גדול מ-40%

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' C 23° ± 2° ולחות יחסית 50% ± 5%

תצרוכת אופיינית

כ-1.6 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

הרכב החומר

שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

דלי, 25 ק"ג
36 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.