

SAKRET PR 002

פריימר לאיטום סיליקוני



שימושים ויתרונות

- פריימר לפני מילוי מישקי התפשטות, באיטום סיליקוני מסוג "SAKRET SE 963"
- ליישום בבריכות שחייה ובמקומות בהם המים עומדים
- מתאים כפריימר לפני מילוי מישקי התפשטות בעבודות חיפוי לוחות אבן טבעית ומלאכותית
- בעל כושר התחברות מלאה לפני המישק
- לשימוש פנימי וחיצוני
- המוצר מוכן לשימוש ללא דילול

תקנים והסמכות

- ✓ יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 6551 לבריכות
- ✓ יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 חלק 2

שלבי היישום

שלב 1

הכנות ויישום החומר

- לפני היישום יש להסיר מפנים המישק, אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.
- יש למרוח שכבה דקה ואחידה בתוך המישק באמצעות מברשת-מכחול ברוחב המתאים.
- יש לוודא כיסוי מלא של פנים המישק.
- יש להמתין להתייבשות החומר כ- 3 שעות (ובכל מקרה לייבוש למגע), לפני יישום "963 SAKRET SE".



במידה ונשאר חומר בבקבוק לאחר סיום העבודה, יש לסגור אותו היטב עד לשימוש הבא.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להקפיד על אוורור נאות בזמן היישום.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף עם הרבה מים.

מידע נוסף

נתונים טכניים

זמן ייבוש	כ- 3 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)
משקל סגולי	כ- 0.9 ג'/סמ"ק

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' C 23° ± 2° ולחות יחסית 50% ± 5%

תצרוכת אופיינית

כ- 125 מ"ל/מ"ר.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתשתית ולאופן היישום.

הרכב החומר

שרף פוליאוריתני

סוג ומשקל אריזה

- פחית, 500 מ"ל

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.