

SAKRET JF 930

רובה אקרילית מהירת התקשרות למילוי מישקים.

רוחב המישקים 3-10 מ"מ.



2-3 שעות

CG2 WA

EPD

צבע



005 פרגמון	050 קרם	002 יסמין	000 לבן
023 אפור בהיר	020 אפור אבן	100 בז'	060 חום
012 שחור	011 אפור כהה	010 אפור בטון	

שימושים ויתרונות

- למילוי מישקי אריחים בקירות ורצפות.
- מתאימה במיוחד ל"חדרים רטובים" ובריכות שחיה.
- רוחב המישקים: 3-10 מ"מ.
- מיוצרת בטכנולוגיה למניעת Washing Effect.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.
- מהירת התקשרות, ניתנת לדריכה כ- 2-3 שעות לאחר גמר היישום ("דריכה קלה").
- ספיגות מים מופחתות ועמידות גבוהה בשחיקה.
- גוונים עמידים לאורך זמן.
- עמידה לעובש ופטריות (אנטיבקטריאלי). קלה לניקוי ודוחה לכלוך.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

תקנים והסמכות

בעל תו תקן ישראלי 1661

יש לעבוד לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף ות"י 5566 לריצוף.

בעל תו ירוק

LCA למוצר בוצע ניתוח מחזור חיים

בעל הצהרה סביבתית EPD מאומתת

מיוצר בישראל

שלבי היישום

שלב 1

הכנת התשתית

- יש לנקות היטב את המישקים באמצעות חורץ רובה משאריות דבק ולכלוך.
- יש לנקות את חזית האריחים משאריות לכלוך ואבק.
- יש לשאוב באמצעות שואב אבק את המישקים לפני תחילת העבודה.
- יש להימנע משימוש בחומצות לצורך הניקוי.



שלב 2

הכנת התערובת

- יש לשפוך 3.5-4.0 ליטר מים נקיים לשק 15 ק"ג
- או כ-1.4 ליטר מים נקיים עבור שק 5 ק"ג לכלי קיבול מתאים.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק.
- יש לערבב באמצעות ערבב חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה וללא גושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.



שלב 3

מילוי המישקים


- יש למלא את המישקים באמצעות מרית גומי בזווית אלכסונית לקווי המישקים.
- יש להסיר את שאריות החומר מהמשטח באמצעות מרית גומי בעוד החומר טרי.



שלב 4

ניקוי וייבוש

- יש לאפשר לחומר להתקשות בתוך המישקים במשך 10-30 דקות (בהתאם לסוג האריח).
- מומלץ לבצע "בדיקת אצבע" לבדיקת התייבשות החומר.
- יש לנקות את עודפי "SAKRET JF 930" באמצעות מאלג' ספוג לח (ללא עודפי מים) ללא הפעלת לחץ, לאחר התקשותו בתוך המישקים.



שלב 5

ניקוי סופי

כעבור 30 דקות נוספות לפחות יש לנקות את השטח באמצעות ספוג לח.



שלב 6

הקיר מוכן



הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משטח שיושם ב "SAKRET JF 930" אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 6 שעות מגמר היישום.
- ההליכה על הרצפה מותרת:
- לאחר 48 שעות מגמר היישום.
- לאחר 12 שעות מגמר היישום, כחלק ממערכת מהירת התקשרות.
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות).
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה:

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף טכני.

אזהרה :

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	כ- 40 דקות
זמן המתנה לניקוי ועיבוד	כ- 10-30 דקות
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 15 מגפ"ס
חוזק כפיפה לאחר 28 יום	גדול מ- 4.0 מגפ"ס
התכווצות	קטנה מ- 0.2%
עמידות בשחיקה	קטנה מ- 1000 ממ"ק

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' 2°C ± C23 ולחות יחסית 50% ± 5%

תצרוכת אופיינית

תצרוכת "תרמוקיר JF 930" משתנה בהתאם למידות האריחים ורוחב המישקים. ראו טבלה להלן:

*טבלת עזר להערכת כמות נדרשת, ק"ג/מ"ר

רוחב מישק (מ"מ)	מידות האריחים (ס"מ)			
	30X60	60X60	80X80	60X120
3	0.162	0.108	0.081	0.081

0.108	0.108	0.144	0.216	4
0.135	0.135	0.180	0.27	5

- נתוני הטבלה מתייחסים למילוי בעומק 8 מ"מ.

הרכב החומר

- צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

- שק, 15 ק"ג - 100 יח' במשטח
- שקית, 5 ק"ג - 4 בקרטון

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.