

SAKRET GL 070

חומר מילוי למישקי אריחים. רוחב המישקים: 5-25 מ"מ.





שימושים ויתרונות

- למילוי מישקי לוחות אבן ברצפות.
- מתאים במיוחד לריצוף מדרכות ושטחי ריצוף גדולים.
- עמידות גבוהה בשחיקה וספיגות מים מופחתת.
- לשימוש פנימי וחיצוני.
- תערובת מוכנה לשימוש.
- מותאמת במיוחד לאקלים הישראלי.

תקנים והסמכות

- ✓ עומד בדרישות ת"י 1661
- ✓ יש לעבוד לפי דרישות ת"י 5566 לריצוף.




שלבי היישום

שלב 1

רקע ותשתית

- התשתית המיועדת צריכה להיות יבשה, נקיה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי לוחות האבן.
- יש ליישם **תרמוקיר GL 070** רק לאחר שחלפו 7 ימים מתום הריצוף.



שלב 2

הכנת התערובת - השיטה הרטובה

- יש לשפוך 4.5-5.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים.
- לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה החומר מוכן לשימוש.



שלב 3

מילוי המישקים - השיטה הרטובה

- יש למלא את המישקים באמצעות מגב ולהסיר שאריות מהמשטח בעוד החומר טרי.



שלב 4

ניקוי השטח - השיטה הרטובה

- יש לנקות את השטח באמצעות מטאטא כביש גס, כשעה לאחר ייבוש החומר.



שלב 5

יישום בשיטה היבשה

- יש למלא את המישק עד לגובה פני הריצוף.
- יש להסיר עודפי אבקה באמצעות כלי מתאים מבלי לפגוע בגובה ומישוריות שכבת המילוי.
- יש להזליף מים על האבקה כלפי מעלה בעדינות, עד להספגה של החלק העליון. לאחר מכן יש ליישר את החומר באמצעות כלי מתאים.
- לאחר התייבשות מלאה של השכבה העליונה, ניתן לנקות את הריצוף משאריות החומר.



הנחיות כלליות

- כדי למנוע הבדלי גוון יש ליישם ברציפות חומר מסדרת ייצור אחת, על פני רצפה שלמה.
- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפר' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- משטח שיושם ב-SAKRET GL 070 " אסור לשטוף במים ואסור שיהיה חשוף לגשם לפחות 6 שעות מגמר היישום.
- ההליכה על הרצפה מותרת לאחר 24 שעות מגמר היישום.
- לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה:

למרות המצוין לעיל, כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר.

מומלץ להתייעץ עם אנף טכני.

אזהרה :

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום	גדול מ- 0.5 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ- 20 מגפ"ס
חוזק כפיפה לאחר 28 יום	גדול מ- 4 מגפ"ס
התכווצות	קטנה מ- 0.2%
עמידות בשחיקה	קטנה מ- 1000 ממ"ק

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' C23° ± 2° ולחות יחסית 50% ± 5%

תצורות אופיינית

- כ-3.0 ק"ג/מ"ר. החישוב עבור ריצוף לוחות אבן במידות 60X35 ס"מ, למישק ברוחב 10 מ"מ ובעומק מילוי 50 מ"מ.
- התצורות עשויה להשתנות בהתאם לרוחב ועומק המישקים וליישום בפועל.
- החישוב אינו כולל עודפי אבקה.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג
84 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.